

MC 22.5X

შესაბამისობის სერტიფიკატის № 203 ძალაშია 07.04.2026

მახასიათებლები	EN 413 - 1	ფაქტიური
ქიმიური შემადგენლობა		
ხურებიტი დანაკარგი	არაა ნორმირებული	8.0 ÷ 12.0 %
SiO ₂	" "	26.0÷32.0%
Al ₂ O ₃	" "	6.0÷9.0%
Fe ₂ O ₃	" "	3.0÷5.0%
CaO	" "	36.0÷48.0%
MgO	არა უმეტეს 5 %	0 ÷2.0%
SO ₃	1 % – 3.5 %	2.2-3.5%
კლინკერის მინერალოგიური შემადგენლობა		
C ₃ S	არაა ნორმირებული	59÷64%
C ₂ S	" "	12 ÷15%
C ₄ AF	" "	7÷9%
C ₃ A	" "	8÷11%
MgO	არა უმეტეს 5 %	1.0 ÷ 2.0%
ფიზ.მექანიკური მახასიათებლები		
დაფქვის სიწმინდე(ნარჩენი საცერზე008)	არა უმეტეს 5%	0 – 1 %
შეკვრის ვადები დასაწყისი დასასრული მოცულობითი თანაბარზომიერი გაფართოება ნორმალური ცომის სისქე	არა ნაკლებ 75 წთ არა უგვიანეს 10 სთ. უნდა გაუძლოს არაა ნორმირებული	100– 180 წთ 180–370წთ . უძლებს 30.0 – 33.0 %
სიმტკიცის ზღვარი		
კუმშვაზე: 2დღის შემდეგ 7დღის შემდეგ 28 დღის შემდეგ	არაა ნორმირებული არა ნაკლებ 10მპა არა ნაკლებ 22,5 მ.პა	9 - 13 მპა 19 _ 26 მპა 31.0 -36.0 Mმპა

ლაბორატორიის უფროსი:



ნ. ქიქაშაძე